

**Тип документ****Технически информационен лист****Наименование****LISCIO MEDIUM****Описание**

Естествен материал на варова основа за шпакловане на вътрешни стенни повърхности. Естествено противомухълен и дишащ. Финалното покритие е текстурирано, с приятни ефекти на светлосянка. Наподобява римския травертин, от който е получил името си.

Състав

Отлежала гасена Вар и подбрани мраморни фракции.

Размер на съставките

Мрамор: 800 микрона. Вар: 100 микрона.

Вид

Пастообразна

Цвят

Стандартният LISCIO MEDIUM бял и може да бъде оцветена във всякакъв нюанс.

Опаковка

24 килограма нетни полиуретанови контейнери

Полагане

Ръчно, с иноксова маламашка; с валик

Вид на основата**Интериорни стени**Новоизградена стена

Варова мазилка: не е необходимо грундиране

Гипсова шпакловка / Гипсокартон : един слой грунд FONDO

Стара стена

Мазилка: един слой грунд FONDO

Варов слой: нанесете един слой FONDO с четка

Полирана варова мазилка: Шлайфайте, почистете и нанесете един слой FONDO

Миеща се боя: нанесете един слой FONDO с четка

Разреждане

Готово за употреба

Разходна норма

2 kg/m² за два слоя

Съхнене

4 часа на 20°C / 68°F на гопир

48 часа на 20°C / 68°F под повърхността

180 дни до пълно изсъхване

Температури на приложение

минимум 5°C - максимум 30°C – R.U. < 85% са

Дебелина на покритието

1.9 – 2.2 мм за общо 2 слоя

Якост на натиск

1,95 N/mm² Клас CS I БДС EN 1015-11:2001/ A1:2007; БДС EN 998-1:2016

Относително тегло

1.4 ± 0.2 (kg/l)

Якост на огъване

1,3 N/mm² БДС EN 1015-11:2001/ A1:2007; БДС EN 998-1:2016

Адхезия

1,19 N/mm² БДС EN 1015-12:2016; БДС EN 998-1:2016

Капилярна

0,21 kg/m² min^{0.5} Клас W 1 БДС EN 1015-18:2003; БДС EN 998-1:2016

адсорбция на вода**Число на дифузионно**

24 БДС EN 1015-19:2001/ A1:2006; БДС EN 998-1:2016

съпротивление на водни пари**Коефициент на**

0,19 W/mK Клас T 2 БДС EN 1745:2020; БДС EN 998-1:2016

топлопроводимост**Срок на годност**

24 месеца, когато се съхранява съгласно препоръчителните указания

Съхранение

В оригинална, запечатана опаковка, на сухо и тъмно място при температура между 5° - 35°C

Норми за безопасност

Дразнещ. / Риск от сериозно увреждане на очите. / Дразни кожата. / Да се съхранява далеч от деца. / Избягвайте контакт с очите. / В случай на контакт с очите, измийте незабавно с вода, без да ги търкате, и се консултирайте с лекар. / Носете подходящи ръкавици и предпазни средства за очи/лице. / В случай

Итало Стухи ЕООД

бул. Челопешко шосе 243, София, България | 0878226225 | info@italostucchi.com

italostucchi.com



на поглъщане на продуктите, незабавно се консултирайте с лекар, като му покажете кутията или етикета на продукта. Етикетирание за опасност съгласно директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и последващите изменения и корекции. Продуктът трябва да се транспортира, използва и съхранява в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност.

Изхвърляне

Продуктът трябва да се изхвърли в съответствие с действащите норми и разпоредби. Контейнерите трябва да се предават за рециклиране. Следвайте указанията на опаковката.

Инструкции за нанасяне

ПОДГОТОВКА И НАНАСЯНЕ

Смесване и оцветяване

Наличието на вода върху повърхността на материала в контейнера е нормално. Излейте тази вода, преди да смесите продукта или да добавите оцветителя.

LISCIO MEDIUM се доставя като плътен, готов за употреба продукт. Разбъркайте го с електрически миксер, снабден с подходяща приставка, докато вискозитетът му се намали и материалът стане работещ. Избягвайте прекомерното смесване.

Продуктите на варова основа временно губят вискозитет при смесване и постепенно възстановяват своята плътност по време на периода на престой.

Използвайте материал от една и съща производствена партида върху всяка непрекъсната повърхност. Ако трябва да се използват различни партиди, смесете ги преди нанасяне, за да сведете до минимум възможните вариации в цвета.

За правилното приготвяне, разреждане и употреба на всички допълващи се продукти, споменати в тези инструкции, вижте съответните им технически листове.

Условия за нанасяне

По време на подготовката на повърхността, смесването и нанасянето използвайте подходящи инструменти и подходящи лични предпазни средства (ЛПС).

Нанасяйте при температури между 8°C и 35°C. По време на нанасяне и през следващите 72 часа, предпазвайте повърхността от вода, пряка слънчева светлина и резки промени в температурата. Не работете в прекомерно топли или влажни условия, тъй като те могат да повлияят на времето за съхнене и нанасяне.

Осветление

Осветете стената със силна светлина, насочена почти успоредно на повърхността и позиционирана само от едната страна, за предпочитане от същата страна като прозорците или други източници на естествена светлина. Сенките, хвърляни от мистрията и текстурата на повърхността, улесняват оценката на покритието по време на нанасяне. Ако лампата генерира значителна топлина, премествайте я периодично, докато нанасяте втория и третия слой, за да предотвратите по-бързото изсъхване на която и да е част от стената от околната повърхност.

Итало Стучи ЕООД

бул. Челопешко шосе 243, София, България | 0878226225 | info@italostucchi.com
italostucchi.com



Подходящи основи

Травертино е подходящ за вътрешно приложение върху стабилни, правилно подготвени основи. Може да се нанася и върху гипсокартон или гървени панели, при условие че основата е правилно монтирана, достатъчно твърда и обработена с подходящ грунд.

Подготовка на работната зона

Защитете поодовете, первазите, прозорците и всички съседни повърхности. Травертино е алкален и може трайно да остави петна върху алуминий и някои видове гърво.

Нанасяне на грунд

Нанесете един слой QUARTZ PRIMER равномерно с ваялк или четка и го оставете да изсъхне.

Процедура за нанасяне

1. Първи слой

Нанесете тънък, равномерен слой LISCIO MEDIUM върху цялата повърхност с помощта на метална мистрия.

Поддържайте слоя равномерен и избягвайте да оставяте ясно изразени ръбове или прекомерни следи от мистрия.

Оставете да изсъхне напълно. Преди да продължите, поставете отново маскиращата лента около врати, прозорци, тавани и съседните повърхности, за да получите чисти ръбове.

2. Втори слой

Нанесете втория слой равномерно с метална мистрия. Ръбът на острието трябва да бъде идеално гладък, чист и без несъвършенства, които биха могли да оставят следи по повърхността.

На големи повърхности или в топли и сухи условия се препоръчва работа в екип. Единият нанася първия слой, докато другият нанася финалния слой, който трябва да се нанесе, докато първият слой е все още влажен.

3. Изглаждане

Когато материалът започне да втвърдява, прокарайте мистрия върху текстурираната повърхност, за да изравните основата. Винаги работете успоредно на посоката на текстурата.

Защита на покритието (по избор)

Вътрешни помещения: Защитната обработка е по избор в повечето случаи. Тя е необходима обаче в банята, кухнята и стените на кухненския гръб, ако материалът не се покрива с друга мазилка.
ВЪТРЕШНА РАБОТА: след около 72 часа при температура най-малко 20°C, се нанася безцветна защитна импрегнация Natural bees wax, предназначена за защита на външни покрития на варова основа. Нанасянето ѝ се извършва с четка, гъба или ваялк на два слоя, с разход около 50 г/кв.м.

Поддръжка

Необходима е малка поддръжка, почиствайте праха от време на време.

Нужни инструменти

Иноксова маламашка, Шпакла
Почистете с вода веднага след употреба

Декоративни добавки (по избор)

TERRACOTTA FINE / MILLED MARBLE / MICA / GLITTER / BEESWAX / PERLA WAX

