Тип документ	**Технически информационен лист**
Наименование	**LISCIO FINE**
Описание	Естествен материал на варова основа за декоративни покрития на вътрешни стенни повърхности. Естествено устойчив на мухъл и дишащ. Тази варова шпакловка е с фин размер на зърната и следователно е много гладка, боята на ефекти от нанасяне и нежни светлинни оттенъци, които придават приятно усещане за дълбочина.
Състав	Отлежала гасена вар и подбрани мраморни фракции.
Размер на съставките	Мрамор: 60 микрона. Вар: 100 микрона.
Вид	Пастообразна
Цвят	Бял, може да се оцвети във всякакъв цвят с оцветители съвместими с вар.
Опаковка	24 килограма нетни полиуретанови контейнери
Полагане	Ръчно, с иноксова маламашка; с машина за пръскане; с валяк
Вид на основата	**Интериорни стени** Новоизградена стена Мазилка: не е необходимо грундиране Гипсова шпакловка / Гипсокартон : един слой грунд FONDO Стара стена Мазилка: един слой грунд FONDO Варов слой: нанесете един слой FONDO с четка Полирана варова мазилка: Шлайфайте, почистете и нанесете един слой FONDO Миеща се боя: нанесете един слой FONDO с четка
Разреждане	Готово за употреба
Разходна норма	800 - 1000 гр/м^2 за два слоя
Съхнене	3 часа на 20°C / 68°F на допир 48 часа на 20°C / 68°F под повърхността 180 дни до пълно изсъхване
Температури на приложение	минимум 5°C - максимум 30°C – R.U. < 85% са
Дебелина на покритието	0.8 – 1.2 мм за общо 2 слоя
Якост на натиск	1,65 N/mm^2 Клас CS I БДС EN 1015-11:2001/A1:2007; БДС EN 998-1:2016
Якост на огъване	1,2 N/mm^2 БДС EN 1015-11:2001/A1:2007; БДС EN 998-1:2016
Адхезия	1,01 N/mm^2 БДС EN 1015-12:2016; БДС EN 998-1:2016
Капилярна адсорбция на вода	0,23 кg/m^2 min ^{0,5} Клас W_{c2} БДС EN 1015-18:2003; БДС EN 998-1:2016
Число на дифузионно съпротивление на водни пари	23 БДС EN 1015-19:2001/A1:2006; БДС EN 998-1:2016
Коефициент на топлопроводимост	0,19 W/mK Клас T 2 БДС EN 1745:2020; БДС EN 998-1:2016
Срок на годност	24 месеца, когато се съхранява съгласно препоръчителните указания
Съхранение	В оригинална, запечатана опаковка, на сухо и тъмно място при температура между 5° - 35°C
Норми за безопасност	Дразнещ. / Риск от сериозно увреждане на очите. / Дразни кожата. / Да се съхранява далеч от деца. / Избягвайте контакт с очите. / В случай на контакт с очите, измийте незабавно с вода, без да ги търкате, и се консултирайте с лекар. / Носете подходящи ръкавици и предпазни средства за очи/лице. / В случай на поглъщане на продуктите, незабавно се консултирайте с

	лекар, като му покажете кутията или етикета на продукта. Етикетиране за опасност съгласно директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и последващите изменения и корекции. Продуктът трябва да се транспортира, използва и съхранява в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност.
Изхвърляне	Продуктът трябва да се изхвърли в съответствие с действащите норми и разпоредби. Контейнерите трябва да се предадат за рециклиране. Следвайте указанията на опаковката.
Инструкции за нанасяне	**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** Водата по повърхността на материала в кофата е нормална и трябва да се отстрани преди употреба или добавяне на оцветители. Всички продукти на основата на вар губят вискозитета си при смесване и се нуждаят от период от 6/12 часа след смесване, за да възвърнат плътността си. Този продукт е плътен и готов за употреба; поради това може да се наложи да използвате подходяща приставка за бормашина, за да разбъркате в продължение на няколко минути, за да намалите вискозитета. Препоръчваме използването на материали от една и съща производствена партида за един и същ проект. Ако трябва да използвате различни партиди, предлагаме да смесите материалите им, за да избегнете леки вариации в нюанса. За да осигурите правилна употреба, разреждане и нанасяне на продуктите, споменати на тези страници, моля, консултирайте се със съответните технически листове. При подготовката на повърхността и нанасянето на материалите, препоръчваме използването на подходящи инструменти и лични предпазни средства (ЛПС). По време на нанасяне и през следващите 72 часа, предпазвайте повърхностите от резки температурни промени, пряка слънчева светлина и вода. Не нанасяйте при температури под 8°C или над 35°. По време на нанасяне се уверете, че работната зона не е твърде влажна, за да избегнете проблеми с времето за нанасяне. Не забравяйте да имате силна лампа, успоредна на стената и разположена само от едната от двете страни на стената, върху която работите (обикновено от същата страна като други източници на светлина, като например прозорци). По този начин сянката на мистрията ви позволява да видите действителното състояние на покритието. От време на време, по време на втория и третия слой, светлината трябва да се мести, за да не изсъхне стената твърде много на едно място от топлината на лампата. **НАНАСЯНЕ** Защита на работната зона: Маскираща лента и защитен материал върху первазите и около прозорци и врати. LISCIO FINE може да се нанася върху мазилка (груба или гладка, нова или неизолирана). За най-добър ефект, нанесете върху 1 или 2 слоя LISCIO MEDIUM. Вече боядисаните повърхности изискват старателно изчеткване, за да се отстрани прахът и неравностите. Където е необходимо, използвайте четка или

	валяк, за да нанесете слой DEKO PRIMER. Нанесете поне два слоя LISCIO FINE със стоманена мистрия. 1) Първи слой LISCIO FINE: използвайте около 600 г/кв.м. Този слой се нанася директно върху мазилката, като се внимава да се нанесе равномерно, за да се изгладят всички несъвършенства. Този слой не трябва да е лъскав, в противен случай ще се сблъскате с проблеми с ниска адхезия или отлепване на продукта при нанасяне на финалния слой. 2) Втори слой LISCIO FINE: Започнете нанасянето само след като първият слой изсъхне. Използвайте около 400 г/кв.м, като се внимава повърхността да е възможно най-гладка и без ръбове. Може да нанесете преди първият слой да е напълно изсъхнал, т.е. МОКРО В МОКРО, така че гранулите от мрамор да проникнат в предварително нанесения слой. След това продължете с окончателното изглаждане. За по-голяма полировка, преминете през повърхността многократно с мистрия.
Защита на покритието (по избор)	ПЧЕЛЕН ВОСЪК / МИНЕРАЛЕН ВОСЪК / МАРСЕЛЬСКИ САПУН Защитното третиране е по избор в повечето случаи. Необходимо е обаче за стени в баня, кухня и задни стени. След минимум 48 часа може да се нанесе поне един слой от следното: А) Защитно покритие МАРСЕЛЬСКИ САПУН с помощта на стоманена мистрия. Използвайте около 30-50 г/кв.м. След 48 часа, преминете през повърхността с кърпа, за да премахнете слоя повърхностен прах, образуван от не попиващия се сапун. В) Слой ПЧЕЛЕН ВОСЪК, нанесен с гъба. Използвайте около 30-50 г/кв.м. След известно време, преди да изсъхне, разтъркайте енергично с вълнена или мека кърпа, за да получите равномерен лак. С) Слой МИНЕРАЛЕН ВОСЪК, нанесен с гъба. Използвайте около 30-50 г/кв.м. След известно време, преди да изсъхне, разтъркайте енергично с вълнена или мека кърпа, за да получите равномерен лак.
Поддръжка	Не се изисква специална поддръжка, просто периодично отстранявайте праха. Пазете покритието от контакт с течности, независимо дали става въпрос за дъжд или постоянно течаща по стената вода. Ако върху повърхността се разлее течност, като например кафе, почистете незабавно.
Нужни инструменти	Иноксова маламашка, Шпакла Почистете с вода веднага след употреба
Декоративни добавки (по избор)	TERRACOTTA FINE / MILLED MARBLE / MICA / GLITTER / EBANO POWDER METALLIC BEESWAX / PERLA WAX